

DIE STARKE MARKE



TECHNISCHES DATENBLATT

Xenial-PET-Recycling-Klebeband

ANWENDUNG: VERPACKUNGSKLEBEBAND - HOTMELT

Trägermaterial		Kleber	Gesamt- stärke (µm)	Klebkraft auf Stahl (N/cm) (AFERA 5001)	Zugfestigkeit (N/cm) (AFERA 5004)	Dehnbarkeit (%) (AFERA 5004)
Typ	Stärke (µm)					
Tolerance						
BOPET	19	Hot Melt	37	5,0	40	110

Xenial-PET-Recycling-Klebeband wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt (mindestens 85% Recyclingmaterial)

Lagerungszeit

Wir empfehlen, das Produkt innerhalb von 6 Monaten nach der Lieferung zu verwenden.

Lagerung

Das Produkt muss in einer trockenen Umgebung bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Es muss waagrecht gelagert und in der Originalverpackung aufbewahrt werden.

Verwendung

Wenn die Lagertemperatur von den empfohlenen Werten abweicht, bringen Sie das Band vor der Anwendung auf diese Temperatur. Entfernen Sie vor dem Anbringen des Klebebands alle Spuren von Staub oder sonstigem Schmutz auf dem Karton und drücken Sie das Klebeband gründlich an, um eine perfekte und dauerhafte Haftung zu gewährleisten.

Wichtig:

Die genannten Daten entstammen einer Durchschnittsanalyse unserer Standardproduktion und können unvorhergesehene Änderungen aufweisen. Sie sind daher für unser Unternehmen nicht verbindlich.



Beratung und Vertrieb

TransPak Gruppe ■ Kostenlose Hotline: 0800 210 0 210 ■ info@transpak.de ■ www.shop.transpak.de