

Blankes Band

bis 0,60 mm Banddicke

Festigkeit: min. 600 Newton
Dehnung: min. 3 % nach Delta 5

über 0,63 mm Banddicke

Festigkeit: min. 700 Newton
Dehnung: min. 4 % nach Delta 5

Vergütetes Band

bis 0,60 mm Banddicke

Festigkeit: min. 800 Newton
Dehnung: min. 6 % nach Delta 5

über 0,63 mm Banddicke

Festigkeit: min. 700 Newton
Dehnung: min. 8 %

Ausführung: blau
Schwarzlackiert
Zinkstaublackiert

HL - Hochleistungsband

Festigkeit: 950 – 1100 Newton
Dehnung: 12-15 % nach Delta 5

Ausführung: HL blau
HL schwarzlackiert
HL zinkstaublackiert

PW= Spulenbreite 65-75mm
mehrlagig gewickelt
Durchmesser innen: 400-410mm
Durchmesser außen: 580mm
Nicht in blank erhältlich

SW= einlagig gewickelt
Durchmesser innen: 300mm
Durchmesser außen: 580mm